BRILLIANT FLOW UNIVERSAL COMPOSITE

Gebruiksinformatie DE

Definition
Brilliant Flow ist ein nanogefülltes, röntgenopaques, fließfähiges Komposit für spezielle Indikationen. Brilliant Flow wird direkt in der Zahnkavität oder auf dem Modell mit allen gängigen Polymerisations-Lampen (z.B. Coltolux® LED) ausgehärtet.

Zusammensetzung
Brilliant Flow enthält:
Methacrylate
Barium-Glas silanisiert
Amorphe Kieselsäure, hydrophobiert

Technische Daten
gemäß ISO 4049
Durchschnittliche Füllerpartikeldurchmesser: 0.6 µm
Füllerpartikelverteilung: 0.04 – 2.5 µm

Farbe
Volumenanteil des gesamten Füllers: 42%
Gewichtsanteil des gesamten Füllers: 63%

Anwendungsgebiete
- Direkte Klasse V Füllungen (zervikale Karies, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Reparaturen im Frontzahnbereich (KI. III und IV)
- Kleine Füllungen im Seitenzahnbereich
- Füllungen minimaler Kavitäten
- Reparaturen von Kompositen und Keramikverneers
- Ausbücken von unter sich gehenden Stellen
- Adhäsives Zementieren von Komposit- und Keramikrestaurationen, wenn die Lichtdurchlässigkeit gegeben ist
- Erweiterte Fissurenversiegelung

Gegenanzeigen
Bei Allergien gegen Bestandteile von Brilliant Flow. Wenn eine Trockenhaltung des Arbeitsfeldes während der Applikation und Aushärtung von Brilliant Flow nicht gewährleistet ist. Patienten mit schlechter Mundhygiene.

Nebenwirkungen
Systematische Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Es ist jedoch nach Kontaktallergien und ähnlich zusammengesetzten Produkten beschreiben.

Wechselwirkungen
Eugenol-/nelkenölhaltige Werkstoffe führen zu Aushärtungsverzögerungen von Brilliant Flow. Deshalb ist die Verwendung von Zinkoxid-Eugenol-Zementen in Verbindung mit Brilliant Flow zu vermeiden. In Kontakt mit kationischem Mundwasser sowie bei Plaquerevelatoren und Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

Hinweis
- Spritzen nach Gebrauch sofort verschließen. Lichtzutritt führt zu vorzeitiger Polymerisation.
- Um ein Nachfließen zu verhindern, Spritzen kühlen aufbewahren.
- Bei Reparaturen muss die zu bearbeitende Fläche zuerst angeraht werden.

Allgemeine Informationen

Vorbereitung
Zahnreinigung
Den zu versiegelnden Zahn und diesen mesial und distale Nachbarzähne mit Bürste und Bürstchen Reinigungspaste reinigen.

Farbauswahl
Ein Farbauswahl erfolgt vor der Trockenlegung. Sie wird idealerweise bei gutem Tageslicht oder unter Tageslichtlampen (z.B. Daylight) durchgeführt.

Trockenlegung (Kofferdam)
Trockenes Arbeiten ist die Grundlage für optimale Resultate. Die Verwendung von HYGENIC® Roeko Dental Dam wird empfohlen.

Matrize / Interdentalkeile
Beim Arbeiten im Approximalbereich dünnes Matrizenband anlegen. Mit Interdentalkeilen die Matrize approximal fixieren.

Adhäsiv-System
Das Adhäsiv-System (z.B. Coltene® One Coat Bond SL oder A.R.T. BOND) gemäß der jeweiligen Gebrauchsinformation anwenden.

Verarbeitungszeit
Brilliant Flow ist lichtempfindlich und sollte vor der Polymerisation nicht zu lange intensiver Beleuchtung, insbesondere einer Operationslicht oder Sonnenlicht, ausgesetzt sein.

Polymerisation
Brilliant Flow kann mit allen gängigen Polymerisationslampen (z.B. Coltolux® LED) ausgehärtet werden.

Empfohlene Belichtungszeiten:
Schichtdicke / Zeit
	> 500 nm/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / D4	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Ausarbeiten
Das Ausarbeiten kann mit geeigneten rotierenden Instrumenten und Polieren der Distelch Linie Universal Composite erfolgen. Das Ausarbeiten ab bearbeiteten Flächen fluoridieren.

Anwendung Brilliant Flow – direkte Restaurationen

Definition
Brilliant Flow is a nanofilled, radiopaque flowable composite for special indications. Brilliant Flow is cured in a tooth cavity or on a model with all curing lamps (e.g. Coltolux® LED).

Composition
Methacrylates
Barium glass, silanized
Amorphous silica, hydrophobic

Technical data
Complies with ISO 4049
Average particle size: 0.6 µm
Range of particle size: 0.04 – 2.5 µm

Brilliant Flow
Percentage by volume of total inorganic filler: 42 %
Percentage by weight of total inorganic filler: 63 %

Indications
- Direct fillings of class V (cervical caries, root erosion, wedge-shaped defects)
- Repairs to anterior teeth (class III, IV)
- Small fillings in the posterior region
- Fillings of minimal cavities
- Repairs of composite and ceramic veneers
- Block out of undercuts
- Adhesive cementing of composite and ceramic restorations, if light penetration is possible.
- Pre-veneer restorations

Contra-indications
If any allergies exist to any components within Brilliant Flow. If the application field cannot be isolated during application and curing of Brilliant Flow. For patients with poor oral hygiene.

Side effects
No systemic side effects are known. Contact allergies with products of similar composition have been reported in isolated cases.

Interactions with other agents
Agents containing eugenol and/or oil of cloves may affect the polymerization of Brilliant Flow. The use of zinc-oxide-eugenol cements in combination with Brilliant Flow should therefore be avoided. Discolorations may occur when using cationic mouth rinses as well as plaque indicators or chlorhexidin.

Note
- Syringe can lead to premature curing. Recap syringe after each use.
- To prevent run off, pull back the syringe plunger.
- For repairs, the treated surface must be roughened first.

General information

Preliminary preparation
Cleaning Preparation
Cleane tooth to be treated and the adjacent teeth using a brush and prophy paste which does not contain fluoride.

Selection of shade
A shade selection should be made before isolation. The shade is ideally determined in broad daylight using the VITA® Shade Guide. Shades reach their most intense hue and value.

Isolation of the cavity (rubber dam)
Adequate isolation is absolutely necessary for achieving optimal results. The use of HYGENIC® / Roeko Dental Dams are recommended.

Matrix and inter-dental wedges
Thin matrix band is usually apply a thin matrix band. Fix the matrix proximally using interdental wedges.

Adhesive system
Apply adhesive system (e.g. Coltene® One Coat Bond SL or A.R.T. BOND according to the corresponding instructions for use.

Working time
Brilliant Flow is light sensitive and should not be left too long under intensive light before curing, especially operatory light or sun light.

Polymerization
Brilliant Flow can be cured using all current curing lights (e.g. Coltolux® LED).

Recommended exposure times:
Layer thickness / time
	> 500 nm/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow A4 / D4	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Finishing
For the tooth preparation, appropriate rotary instruments and polishers from the Distech / Alpen range can be used. Fluoridate all surfaces after completion.

Application of Brilliant Flow for direct restorations

Preparation of the cavity
When preparing the cavity, every effort possible should be made to use a technique that preserves tooth structure (principle of the Adhesive Restoration Technique). Prepare enamel and dentin using 80 µm preparation diamonds and finishing burs 25 µm finishing diamonds. Bevelled enamel margins are recommended for an increase the area of adhesion between tooth and filling material and thereby optimize the marginal seal.

Pulp Protection
Covering the areas close to the pulp with hard-setting calcium hydroxide cements using the spot technique protects the pulp against bacterial infiltration.

Application of Brilliant Flow
Apply the material using the mounted applicator tip directly into the cavity.

Application of Brilliant Flow for indirect restorations

Preparation
Prepare contact surfaces of cavity according to the corresponding manufacturer's instructions for use.

Application of Brilliant Flow
Dispense the material using the mounted applicator tip directly into the prepared cavity or restoration. Position restoration in place using gentle pressure.

Removal of excess material
Rough excess material (e.g. brush or spatula). Afterwards, light restoration with pressure in position and remove additional excess material with a spatula or a suitable instrument.

Polymerization
Recommended curing time: see table.

Emergency measures
In the case of direct contact with the oral mucosa, rinsing with tap water is sufficient. In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water (10 min), and consult an ophthalmologist showing these instructions for use.

Note
Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions. Keep out of the reach of children! Should not be used after expiration date.

Shelf life and marking
The expiration date and the LOT number are marked on the packaging containers.

Storage
+ 23 °C / 39 – 73 °F. Avoid exposure to direct sunlight or other heat sources.

Caution
Federal law restricts this device to the sale on the order of a dentist.

Infection control
For hygienic reasons, the application tips from Brilliant Flow are only designed for single use.

Date of issue
02-2018

Mode d'emploi FR

Définition
Brilliant Flow est un composite fluide, radio-opaque et nanochargé pour des indications spéciales. Brilliant Flow peut être polymérisé dans la cavité dentaire ou sur un modèle avec toutes les lampes à polymériser actuelles (p. ex. Coltolux® LED).

Composition
Méthacrylates
Verre de baryum silanisé
Silice amorphe sublimée, hydrophobe

Données techniques
Conforme à la norme ISO 4049
Taille moyenne des particules de charge : 0.6 µm
Plage de tailles des particules : 0.04 – 2.5 µm

Brilliant Flow
Pourcentage en volume
des charges inorganiques totales : 42 %
Pourcentage en poids
des charges inorganiques totales : 63 %

Indications
- Obturation directe des cavités de classe V (caries cervicales, érosion radiculaire, défauts cunéiformes)
- Réparation des dents antérieures (classes III, IV)
- Obturation de petites cavités dans la région postérieure
- Obturation des petites cavités
- Réparation des facettes en composite et en céramique
- Comblement des contre-dépouilles
- Scellement adhésif des restaurations céramiques et composites lorsque la pénétration de la lumière est possible
- Restaurations en résine préventives

Contre-indications
Toute allergie connue à l'un des ingrédients du Brilliant Flow. Impossibilité de maintenir le champ pendant l'application et la polymérisation de BRILLIANT Flow. Mauvaise hygiène buccale du patient.

Effets indésirables
Il n'existe pas d'effets indésirables systémiques connus. Des cas isolés d'allergie de contact avec des produits ayant une composition similaire ont été signalés.

Interactions avec d'autres agents
Les agents contenant du eugénol et/ou de l'essence de girofle pourraient gêner la polymérisation de Brilliant Flow. Il convient par conséquent d'éviter l'utilisation conjointe de ciments à l'oxyde de zinc-eugénol et de Brilliant Flow. Des dyschromies peuvent être occasionnées par l'utilisation de bains de bouche cationiques ainsi que de révélateurs de plaque ou de chlorhexidine.

Remarque
- La lumière du jour ou une lampe de polymérisation peut nuire à la durée de vie de la seringue après chaque utilisation.
- Pour éviter toute fuite, retirer le piston de la seringue.
- Pour la réparation, il est impératif de rugoséfier au préalable la surface traitée.

Informations générales

Préparation préliminaire
Nettoyage des surfaces dentaires
Nettoyer la dent à traiter ainsi que les dents adjacentes à l'aide d'une brosserie et d'une pâte prophylactique sans fluor.

Sélection de la teinte
La sélection de la teinte doit être réalisée avant l'isolation. Dans l'idéal, la teinte est déterminée en pleine lumière du jour avec le teintier Vita®. Les teintes atteignent leur nuance finale 24 heures après la polymérisation.

Isolation de la cavité (digue)
Une isolation appropriée est indispensable pour obtenir des résultats optimaux. Il est recommandé d'utiliser les digues dentaires HYGENIC® / Roeko.

Matrice et coins interdentaires
Appliquer une matrice fine dans la région proximale. Stabiliser la matrice en direction proximale avec des coins interdentaires.

Système adhésif
Appliquer le système adhésif (p. ex. Coltène® One Coat Bond SL ou A.R.T. BOND) conformément au mode d'emploi correspondant.

Temps de travail
Brilliant Flow est photosensible et ne doit pas être laissé trop longtemps sous une lumière intense (lumière du polymérisateur, notamment sous les lampes opératoires ou sous le rayonnement solaire.

Polymérisation
Brilliant Flow peut être polymérisé avec toutes les lampes à polymériser actuelles (p. ex. Coltolux® LED).

Temps d'exposition recommandés :
Épaisseur de couche / 2 mm
	> 500 nm/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow A4 / D4	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Finition
Pour la préparation de la dent, il est possible d'utiliser les instruments rotatifs et les polissoirs appropriés de la Ligne Distech Alpen. Fluorer toutes les surfaces à la fin de cette étape.

Application de Brilliant Flow pour les restaurations indirectes

Préparation de la cavité
Lors de la préparation de la cavité, il convient d'utiliser autant que possible une technique préservant la structure dentaire (principe de « technique de restauration adhésive »). Préparer émail et la dentine avec des diamants de préparation de 80 µm et finir avec des diamants de finition de 25 µm. Il est recommandé de biseauter les bords amélaires pour augmenter la surface d'adhésion entre la dent et le matériau d'obturation et optimiser ainsi le scellement marginal.

Protection pulpaire
Le recouvrement des zones proches de la pulpe avec des ciments à base d'hydroxyde de calcium dans applique « technique ponctuelle » protège la pulpe contre les infiltrations bactériennes.

Application de Brilliant Flow
Appliquer le matériau directement dans la cavité préparée avec l'embout applicateur monté. Positionner la restauration en appliquant une légère pression.

Élimination des excès de matériau
Enlever grossièrement le matériau en excès (p. ex. avec une brosserie ou une spatule). Ajoutez ensuite sur la restauration pour la maintenir en position, puis éliminer les restes de matériau en excès avec une spatule ou un instrument adapté.

Polymérisation
Temps de polymérisation recommandé : voir tableau.

Mesures d'urgence
En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, un rinçage à l'eau du robinet est suffisant. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau pendant 10 min, puis consulter un ophtalmologue en lui montrant ce mode d'emploi.

Remarque
Ces produits sont exclusivement vendus à des dentistes et à des laboratoires dentaires ou sur leur prescription. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation.

Conservation et étiquetage
La date limite d'utilisation et le numéro de LOT figurent sur les emballages.

Conservation
+ 23 – 23 °C Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Attention
Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par ou à la demande d'un dentiste.

Contrôle des infections
Pour des raisons d'hygiène, les embouts d'application de Brilliant Flow sont à usage unique.

Date de rédaction ou de révision de la notice
02-2018

Instrucciones para el uso ES

Definición
Brilliant Flow es un composite nano híbrido fotopolimerizable, fluido y radiopaco para indicaciones especiales de uso. Brilliant Flow puede polimerizarse dentro de la cavidad dental o en modelos de estudio con todas las lámparas de polimerización (ejemplo Coltolux® LED).

Composición
Metacrilatos
Bario de vidrio
Sílica amorfa silanizada hidrófoba

Datos Técnicos
Cumple la key ISO 4049
Tamaño medio de partícula de relleno: 0,6 µm
Rango del diámetro de las partículas: de 0,04–2,5 µm

Brilliant Flow
Porcentaje en volumen del relleno inorgánico total: 42 %
Porcentaje en peso del relleno inorgánico total: 63 %

Indicaciones
- Restauraciones directas de clase V (caries cervical, erosiones radiculares, defectos en forma de cuña)
- Restauraciones en dientes anteriores (clases III, IV)
- Restauraciones pequeñas en la zona posterior
- Restauraciones pequeñas
- Restauraciones de composite y coronas cerámicas veneers
- Restauración de pequeñas imperfecciones
- Cementado de composite y restauraciones de cerámica siempre y cuando sea posible la penetración de la luz.
- Restauraciones preventivas de reina

Contraindicaciones
Si existe alergia a alguno de los componentes de Brilliant Flow. Si el campo de aplicación no se puede aislar durante la aplicación y fotopolimerización del producto y en pacientes con mala higiene oral.

Efectos colaterales
No se conocen efectos secundarios sistémicos. En casos aislados se ha reportado alergias por contacto con productos que tienen composición similar.

Interacciones con otros agentes
Los agentes que contienen eugenol y/o aceite de clavo pueden dificultar el proceso de polimerización de Brilliant Flow. Debe de evitarse el uso de cementos de oxido de zinc-eugenol en combinación con el Brilliant Flow. Puede ocurrir decoloración al utilizar enjuagues catiónicos así como reveladores de placa o clorhexidina.

Nota:
- La luz puede dar lugar a una polimerización prematura. Tape la jeringa después de cada uso.
- Para evitar que se escape material, retire el émbolo de la jeringa.
- Cuando se repare a cabo reparaciones, la superficie debe estar previamente rugosa.

Información General

Preparación Preliminar
Limpieza del diente
Limpiar bien el diente que va a tratar así como también el diente adyacente con un cepillo apropiado y una pasta profilaxis que no contenga fluor.

Selección del tono
La selección del color debe hacerse antes de aislar. El tono debe de elegirse con ayuda de luz natural y se debe utilizar la guía de colores original de Vita. Los tonos alcanzan su tono final 24 horas después de la polimerización.

Aislamiento de la cavidad (dique de goma)
Es indispensable llevar a cabo un aislamiento apropiado para obtener los mejores resultados. Se recomienda utilizar el dique de goma HYGENIC® / Roeko.

Matriz y cuñas interdentales
Cuando se trabaje en las zonas interdentales, colocar una banda matriz. Fijar la banda en la zona inter-proximal utilizando una cuña.

Sistema adhesivo
Colocque un sistema adhesivo (ejemplo Coltène® One Coat Bond SL o A.R.T. BOND) siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tiempo de Trabajo
Brilliant Flow es sensible a la luz y no debe de mantenerse demasiado tiempo bajo luz intensa, especialmente la luz de la lámpara o la luz solar.

Polimerización
Brilliant Flow puede polimerizar utilizando todas las lámparas de fotopolimerizadas (ejemplo Coltolux® LED).

Tiempos de exposición recomendados:
Grosor de la capa: 2 mm
	> 500 nm/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow A4 / D4	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Acabado
Para la preparación del diente, se pueden utilizar instrumentos rotatorios y de pulido apropiados de la Línea Distech Alpen. Al finalizar, aplique fluor en todas las superficies.

Aplicación del Brilliant Flow en restauraciones directas

Preparación de la cavidad
Cuando lleve a cabo la preparación de la cavidad, debe de hacerse todo el esfuerzo posible de hacerlo con una técnica que mantenga la estructura dental (principio fundamental de la técnica de restauración adhesiva). Prepare el esmalte y la dentina utilizando una fresa de diamante de 80 µm y finalmente termine la preparación con una fresa de pulido de 25 µm. Se recomienda biselar los márgenes del esmalte. Incrementar el área de adhesión entre el diente y el material de obturación y como consecuencia incrementar el sellado marginal.

Protección Pulpar
Se recomienda proteger las zonas cercanas a la pulpa con cementos de hidróxido de calcio.

Aplicación del Brilliant Flow
Aplique el material directamente en la cavidad preparada con el aplicador.

Aplicación de Brilliant Flow en restauraciones indirectas

Preparación
Preparamente, trabaje las superficies de contacto siguiendo las instrucciones del fabricante.

Aplicación de Brilliant Flow
Dispense el material con la punta del aplicador directamente en la cavidad.

Aplicación de Brilliant Flow en restauraciones indirectas

Remoción del exceso de material
Elimine el exceso de material con un instrumento duro (ejemplo, con un cepillo ó con una espátula) y posteriormente, mientras la restauración permanendo en su posición y elimine el exceso de material con una espátula ó con cualquier otro instrumento adecuado.

Efectos colaterales
Más sólo conocidos efectos colaterales sistemáticos. Ocasionalmente casos individuales de alergia no contacto con productos de composición semejante.

Interacciones con otras substancias
Es el caso de contactos directos con la mucosa oral, es suficiente con lavar con agua corriente. En caso de contacto con los ojos, aclare con bastante agua durante al menos 10 minutos y consulte con un oftalmólogo, mostrándole este folleto de Instrucciones.

Nota
Únicamente se puede suministrar a odontólogos y a laboratorios dentales. ¡Mantenga el producto alejado de los niños! No debe utilizarse después de su fecha de caducidad.

Duración y marca del producto
La fecha de caducidad y el número LOT están marcados en el empaque.

Almacenamiento
+ 23 °C / 39– 73 °F. Evite la exposición a la luz solar o a cualquier otra fuente de calor.

Control de Infecciones
Por razones higiénicas, el aplicador de Brilliant Flow del dispensador para jeringas es de un uso.

Fecha de publicación
02-2018

Instruções de utilização PT

Definição
No se compone de un composito fluido radiopaco con nano carga para indicações especiais. O Brilliant Flow polimerizado na cavidade dental ou num molde com todas as lâmpadas de fotopolimerização actuais (p. ex. Coltolux® LED).

Composição
Metacrilatos
Vidro de bário, silanizado
Sílica amorfa sublimada, hidrofóbico

Dados Técnicos
Conforme às normas ISO 4049
Tamanho médio das partículas de carga: 0,6 µm
Gama de tamanho das partículas: 0,04 – 2,5 µm

Brilliant Flow:
Percentagem por volume de carga inorgânica total: 42 %
Percentagem ponderal de carga inorgânica total: 63 %

Indicações
- Obturações directas de tipo V (cáries cervicais, lesões de erosão, defeitos em forma de cuña)
- Restaurações de dentes anteriores (classe III, IV)
- Reparações ultimas de composite
- Obturações de cavidades mínimas
- Reparações de facetas de composite e cerámica
- Bloqueio de reentrâncias

Cimentação adesiva de restaurações de compósito e cerâmica, se for possível a penetração da luz.
- Restaurações de reina provisórias

Contra-indicações
Se existe alergia a qualquer componentes do Brilliant Flow. Se o campo de aplicação não puder ser isolado durante a aplicação e polimerização do Brilliant Flow. Em pacientes com uma higiene oral deficiente.

Efeitos colaterais
Não são conhecidos efeitos colaterais sistemáticos. Foram comunicados casos individuais de alergia no contacto com produtos de composição semelhante.

Interações com outras substâncias
As substâncias que contêm eugenol e / ou óleo de cravinho podem afectar a polimerização do Brilliant Flow. Deve, assim, evitar-se o uso de cimentos com óxido de zinco / eugenol em conjunto com o Brilliant Flow. Podem surgir descolorações aquando do uso de colutórios catiónicos, indicadores de placa bacteriana ou clorhexidina.

Observação
Brilliant Flow is lichtgevoelig en moet voor het wordt uitgehaald niet te lang worden blootgesteld aan intensief licht, zoals het licht van operatiekamp lampen of zonlicht.

Polymerisatie
Brilliant Flow kan met alle huidige polymerisatielampen worden uitgehard (bijv. Coltolux® LED).

Aanbevolen blootstellingsduur:
Laagdikte: 2 mm
	> 500 nm/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 sec.
Brilliant Flow A2 / B2	20 sec.
Brilliant Flow A3 / D3	20 sec.
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 sec.
Brilliant Flow A4 / M5	20 sec.
Brilliant Flow A4 / D4	20 sec.
Brilliant Flow Super White	20 sec.
Brilliant Flow Transparent	20 sec.

Let op
Op grond van de federale wetgeving in de V5 mag dit product alleen worden gebruikt door of in opdracht van een tandarts.

Infectiebeheersing
Om hygiënische redenen zijn de applicatietips van Brilliant Flow alleen bedoeld voor éénmalig gebruik.

Publicatiedatum
03-2018

Brugsanvisning DA

Definition
Brilliant Flow er en nanofyldt, røntgenneremmende, flydende kompost, der er beregnet til særlige indikationer. Brilliant Flow er blevet installeret eller på en model med alle de aktuelle lysbænder (f.eks. Coltolux® LED).

Sammensætning
Metacrylater
Bariumglas, silaniseret
Amorf silicium dioxid, hydrofob

Tekniske data
Er i overensstemmelse med ISO 4049
Gennemsnitlig partikelstørrelse for fylde: 0,6 µm
Interval for partikelstørrelse: 0,04 – 2,5 µm

Brilliant Flow
Procentandel af den samlede volumen uorganisk fylder: 42 %
Procentandel af den samlede vægt uorganisk fylder: 63 %

Indikationer
- Direkte fyldninger af klasse V (cervikalkaries, erosioner, kileformede defekter)
- Reparationer af tænder i det synlige område (klasse III, IV)
- Mindre fyldninger i det posteriore område
- Fyldninger af minimale kaviteter
- Reparationer af kompositter og keramiske fasetter
- Udblokning af underskæret
- Adhæsivcementering av restaureringer i komposit og keramik, dersom lysgennemgang er mulig.
- Preventive resinbaserte restaureringer

Kontraindikasjoner
Hvis det foreligger allergi overfor enhver komponent i Brilliant Flow. Hvis bruksområdet ikke kan isoleres under applisering og herding av Brilliant Flow. Pasienter med dårlig munnhygiene.

Bivirkninger
Det kjennes ikke til systemiske bivirkninger. Det er rapportert om isolerte tilfeller av kontaktallergi for produkter med lignende sammensetning.

Interaksjoner med andre midler
Midler som inneholder eugenol og/eller nelkolje kan hemme polymerisasjonen av Brilliant Flow. Bruk av sinkksilat-eugenolsement i kombinasjon med Brilliant Flow skal derfor unngås. Det kan oppstå misfarging ved bruk av kationisk munnskyllevæske, plakfinnere og klorhexidin.

Merknad
- Sprøyte kan forårsake tidlig herding. Sett hetten på etter hver gang bruk.
- For å unngå at overskytende materiale presses ut, trekks sprøytestemplet litt tilbake.
- For reparasjoner må behandlingsoverflaten bend gjøres ru.

Generell informasjon

Forberedelse av tannen
Rengjøring av tannen
Rens tannen som skal behandles og nabotennene med bruker og profylaksepasta som ikke inneholder fluorid.

Fargevalg
Velg av fliger bør gjøres før tannen isoleres. Fargen fastslås idealt sett i klart dagslys ved hjelp av VITA® fargeretningen. Fargene oppnår sin endelige fargetone 24 timer etter herding.

Isolering av kaviteten (kofferdam)
Tilstrekkelig isolering er helt nødvendig for å oppnå optimale resultater. Bruk av HYGENIC® / Roeko-kofferdam anbefales.

Matrise og interdentale kiler
Ved arbeid i approksimalområdet skal du jobber i det approksimale området. Fest matrisen proksimalt med interdentale kiler.

Sammensetning
Metakrylater
Bariumglass, silanisert
Amorft silikat, hydrofob

Tekniske data
Samsvarer med ISO 4049
Gjennomsnitt partikkelstørrelse: 0,6 µm
Partikkelstørrelsesområde: 0,04–2,5 µm

Brilliant Flow
Andel av total uorganisk fyllstoff: 42 %
Vektprosent av total uorganisk fyllstoff: 63 %

Indikasjoner
- Direkte fyllinger av klasse V (cervikal karies, roterosjon, kileformede defekter)
- Reparasjoner av fremtenner (klasse III, IV)
- Lille fyllinger i det posteriore området
- Fylling av minimale kaviteter
- Reparasjon av skallfasetter av kompositt og keramer
- Utblokkering av underkutt
- Adhesjonscementering av restaureringer i komposit og keramer, dersom lysgennemgang er mulig.
- Preventive resinbaserte restaureringer

Kontraindikasjoner
Hvis det foreligger allergi overfor enhver komponent i Brilliant Flow. Hvis bruksområdet ikke kan isoleres under applisering og herding av Brilliant Flow. Pasienter med dårlig munnhygiene.

Bivirkninger
Det kjennes ikke til systemiske bivirkninger. Det er rapportert om isolerte tilfeller av kontaktallergi for produkter med lignende sammensetning.

Interaksjoner med andre midler
Midler som inneholder eugenol og/eller nelkolje kan hemme polymerisasjonen av Brilliant Flow. Bruk av sinkksilat-eugenolsement i kombinasjon med Brilliant Flow skal derfor unngås. Det kan oppstå misfarging ved bruk av kationisk munnskyllevæske, plakfinnere og klorhexidin.

Merk
- Lys kan føre til for tidlig herding. Sett hetten på etter hver gang bruk.
- For å unngå at overskytende materiale presses ut, trekks sprøytestemplet litt tilbake.
- For reparasjoner må behandlingsoverflaten bend gjøres ru.

Generell informasjon

Forberedelse av tannen
Rengjøring av tannen
Rens tannen som skal behandles og nabotennene med bruker og profylaksepasta som ikke inneholder fluorid.

Fargevalg
Velg av fliger bør gjøres før tannen isoleres. Fargen fastslås idealt sett i klart dagslys ved hjelp av VITA® fargeretningen. Fargene oppnår sin endelige fargetone 24 timer etter herding.

Isolering av kaviteten (kofferdam)
Tilstrekkelig isolering er helt nødvendig for å oppnå optimale resultater. Bruk av HYGENIC® / Roeko-kofferdam anbefales.

Matrise og interdentale kiler
Ved arbeid i approksimalområdet skal du jobber i det approksimale området. Fest matrisen proksimalt med interdentale kiler.

Sammensetning
Metakrylater
Bariumglass, silanisert
Amorft silikat, hydrofob

Tekniske data
Samsvarer med ISO 4049
Gjennomsnitt partikkelstørrelse for fylde: 0,6 µm
Partikkelstørrelsesområde: 0,04–2,5 µm

Brilliant Flow
Andel av total uorganisk fyllstoff: 42 %
Vektprosent av total uorganisk fyllstoff: 63 %

Indikasjoner
- Direkte fyllinger av klasse V (cervikal karies, rotr

BRILLIANT FLOW
UNIVERSAL COMPOSITE

Datum izdaje
02-2018

Naudojimo instrukcijos LT

Aprašymas
Brilliant Flow yra rentgenokontrastiškas takus kompozitas su nano dalelių užpildu, skirtas specialios indikacijos„ Brilliant Flow" kietinamas dantis ertmėje arba modelyje viršutiniams ir žemiems kietinamiems kempinės (pvz., „Coltolux" LED").

Sudėtis
Metakrilatai
Bario stiklas, silanizuotas
Amorfinis silicio dioksidas, hidrofobinis.

Techninai duomenys
Atitinka ISO 4049
Vidutinis užpildo dalelių dydis:
Dalelių dydžio intervalas: 0,04–2,5 μm

„Brilliant Flow"
Viso neorganinio užpildo procentine dalis tūrinė: 42 %
Viso neorganinio užpildo procentine dalis svoriui: 63 %

Indikacijos
• V klasės ertmių atstatymui tiesioginiu būdu (kariės bei kariesas, sąlinės erozija, pleišto formos defektai).
• Priekinių dantų taisymui (III, IV klasė).
• Nedidelės restauracijos krūminių dantų srityje.
• Mažų ertmių užpildymas.
• Keraminių ar kompozitinių laminačių pataisoms.
• Nilų blokavimas.
• Kompozitinių ir keraminių restauracijų adhezinės cementavimas, jei galimas šviesos įsiskverbimas.
• Apsauginės padengimas dervinėmis medžiagomis.

Kontraindikacijos
Jei esama alergijos bet kuriam „Brilliant Flow" komponentui, bei „Brilliant Flow" įdėjimo ir polimerizacijos metu negalima izoliuoti darbo zonos. Paciento kraujo ir/ar seilės burnos higiena.

Šalutinis poveikis
Sisteminiu šalutiniu poveikiu neišnoma. Nustatyti pasireiškiantieji retieji alergijų atvejai naudojant pačias sudėtines medžiagas.

Sąveikos su kitomis medžiagomis
Jei esama alergijos bet kuriam „Brilliant Flow" komponentui, be „Brilliant Flow" įdėjimo ir polimerizacijos. Dėl bios pirštelės reikia vengti naudojant „Brilliant Flow" kartu su cinko oksido eugenolio cementais. Naudojant katjoninius burnos skalavimo skysčius, daryti atmintį indikatorius ar sąveikinančią galą atstatyti.

Pastaba
• Šviesa gali lemti arkstyvą sukietėjimą. Kiekvieną kartą panaudojus uždėkite šviktšto dangtelį.
• Nondami (kempė) nuotekis, attraukite šviktšto stūmoklį.
• Atlikant taisymus, gydymą pavirškšu pirmiausia reikia pašiurkštinti.

Bendroji informacija

Iankistinis paruošimas
Dantiens valymas
Vokalinė gydymą ir greta esantį dantį dantų lepetelio naudodamiši prafilinšą pastą be fluoro.

Atspalvio parinkimas
Pasirinkite atspalvį (ankstesnė medžiaga tiesioginė ertmė. Svetinė spausdinti pastatykite restauracijų numatytą padėtį.

Medžiagos pertekliaus pašalinimas
Nuo ertmės pašalinkite medžiagą (pvz., lepetelio ar mentelė). Po to prispaude laikykite restauraciją viršu ir palaikinkite paspėjimą medžiagos perteklių mentele ar tinkamu instrumentu.

Polimerizacija
Rekomendujamas kietojimo laikas: kietinkite bent kiekvieną pusę po 40 s.

Priemonės nenumatytiems atvejams
Jeigu medžiaga pateko ant burnos gleivinės, užtenkamai ją nuplaukite. Jei pateko į akis, gausiai praplaukite vandeniu (10 min.) ir pasikonsultokite su oftalmologu pandę ilą naudojimo instrukcija.

Pastaba
Tiekiama tik odontologams ir odontologijos laboratorijoms ir/ar jų vykdytojai. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje! Po galiojimo pabaigos datos naudoti negalima.

Kiliniškinkite nuo ertmės
Jeigu medžiaga pateko ant burnos gleivinės, užtenkamai ją nuplaukite ir [OR] numerin yra palyginti ant paukoūų.

Laikymas
2–23 °C / 39–73 °F. Saugokite nuo tiesioginės šviesos ir kitų šilumos šaltinių.

Galiojimas
Ant pakuotės ir/ar etiketės laiko galiojimo data yra nurodyta tik odontologui arba jo užsakymu.

Infekcijų kontrolė
Dėl galimo kryžminio ir/ar paviršinio užkrėtimo vienkartinius naudojimui.

Išleidimo data
02-2018

Kasutusjuhend ET

Kirjeldus
Brilliant Flow on nanotäidisega röntgenkontrastne voolav kompositsiit eritileks näidustustele. Brilliant Flow'd kõvastub „Coltolux" halogeenlamp. Brilliant Flow'd ei tohi kasutada juhul, kui esineb kõikide olemasolevate valgusküvetustlampidega (nt „Coltolux" LED).

Koostis
Metakrülaadid
Baarium klaas, silanisseeritud
Hüdrofoobne amorfne ränidioksiid

Tehnilised andmed
Vastab standardile ISO 4049
Keskmine täiteosakese suurus: 0,04–2,5 μm
Osakese suurusvahemik:

Brilliant Flow
Mahuprotsent kogu mitteorganismilisest täiteainest: 42 %
Kaalprotsent kogu mitteorganismilisest täiteainest: 63 %

Näidustused
• V klassi otsesed täitmised (kaotsakaes, juurenecroosion, kiilukujulised defektid)
• Esihammaste paranduseks (III, IV klass)
• Väikesed protsessid tagumises pikkrosnos
• Mõnedate restaurauadele plommid
• Komposiit- või keraamilise laminaatide paranduseks
• Sõlmede blokeerimiseks
• Komposiit- ja keraamilise tastuste adhesiivne tsementimine, kui valgus läbipääs on võimalik.
• Kaitsevärvi pealekandmine

Vastunäidustused
Kui esineb mis tahes allergiline Brilliant Flow' mõtsa komponentide suhtes. Kui ravijärjekorda ei saa Brilliant Flow'd pealekandmise ja kõvastumise ajal. Halva suuhügieeniga patsientidele.

Kõrvaltoime
Süstemaatilisi kõrvaltoimeid pole teada. On esinenud vähesid kontaktallergiaid juhte samase koostisega toodete suhtes.

Koostoimed muude ainetega
Ained, mis sisaldavad eugenooli ja/või neljakõlvi. vähesid Brilliant Flow' komponentide suhtes. Jõudmiseks peab valitsema tükkisõidusõnedel toimetajale ilma sõnastamata. Brilliant Flow'ga. Ratiooniset suulopuite ja katuindikaatorite või kloorheksidiini sisaldavate võdi esineda värvimuutusi.

Märkus
• Kõikupuude valgusega võib põhjustada enneaegset kõvastumist. Korkke süstal pärast iga kasutuskorda.
• Valgusallgumise vältimiseks tõmmake sütsi kolb tagasi.
• Parandamisel tuleb tõõdeldud pind eemaldada.

Üldteave

Esialgne ettevalmistus
Hamba puhastamine
Vajalikud ravitud hammas ja kõrvalolevad hammad, kasutades selleks harja ja profülaktilist pastat, mis ei sisalda fluori.

Vajundi valimine
Vajundi valik peab enne isoleerimist. Vajundi mõõtmiseks ideaalilt päevavõugeas, kasutades „Brilliant Flow"-i vajundijõudmed. Vajundid saavad lõpliku tooni ära tunnis jooksul pärast kõvastumist.

Hambaaugu isoleerimine (kummist süljevall)
Optimaalsete tulemuste saavutamiks on pilsen hambaaugu isoleerimiseks vajalik. Soovitatakse kasutada HYGENIC"-u/Roeko süljevalle.

Hamba ja hambaravilised kõlsid
Kõik hõõrdumisest ja kõrvetamisest ohustatud mõtsa ja. Fikseerige mõtsts prokisimaalset, kasutades selleks hambaravilisi kõlsi.

Adhesiivne süsteem
Kasutage adhesiivset süsteemi (nt Coltene" One Coat Bond SL või „Coltene" ALL BOND) vastava kasutusjuhendi kohaselt.

Tõõpeg
Brilliant Flow on unustõõdeg ja seetõttu sõltub läga kaudu intensiivse valgusa kätte ette kõvastumist, eelkõige operatsioonil- või pärkesevalgusa kätte.

Süülvusega ja märgistus
Kõõbläksaag ja number [OR] on märgitud pakendimahustele.

Säilitamine
4–23 °C / 39–73 °F. Hoidke eemal otsesest päikesevõõsest ja muudest soojusallikatest.

Kõlbulik kuni
Pakendi ja etiketi kõlbulikkuse aeg on ära toodud ainult ostjale.

Infekcioonikontrollimine
Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Väljaandmise kuupäev
02-2018

Návod k použití CS

Popis
Brilliant Flow je rentgenkontrastní zatěkavý kompozitní materiál s nanoplnivy pro speciální indikace. Kompozitním Brilliant Flow se vytvrzuje v zubní ordinaci na místě. Brilliant Flow je kompatibilní s dostupnými světelnými lampami (např. Coltolux" LED).

Složení
Methacrylátové esters
Silanizované barnité sklo
Hydrofobní amorfní oxid křemičitý

Technické údaje
Ve shodě s ISO 4049
Průměrná velikost částic plniva: 0,6 μm
Rozsah velikosti částic: 0,04 – 2,5 μm

Brilliant Flow:
Objem anorganického plniva v procentech celkem: 42 %
Hmotnost anorganického plniva v procentech celkem: 63 %

Indikace
• Přímé výplně třídy V. třídy (kořenové kazy, erozí kořenů, klínovité defekty)
• Opravy ve frontálních zubech (III, IV třída)
• Malé výplně v bočních zubech
• Výplně minimálních kavit
• Opravy kompozitních a keramických fazet
• Vyplnění pulpárních nosů
• Adhezivní cementování kompozitních a keramických korunek, pokud je možný průnik světla.

Kontraindikace
Jestliže je přítomna jakákoliv citlivý kompozitní Brilliant Flow. Pokud nelze během nanášení a polymerizace kompozitní Brilliant Flow izolovat pracovní pole. Pacient se špatnou orální hygienou.

Nežádoucí účinky
Nejsou známy žádné systémové nežádoucí účinky. V ojedinělých případech byla hlášena kontaktní alergie na produkty s podobným složením.

Interakce s jinými přípravky
Jestliže je přítomna jakákoliv citlivý kompozitní Brilliant Flow. Pokud nelze během nanášení a polymerizace kompozitní Brilliant Flow izolovat pracovní pole. Pacient se špatnou orální hygienou.

Nežádoucí účinky
Nejsou známy žádné systémové nežádoucí účinky. V ojedinělých případech byla hlášena kontaktní alergie na produkty s podobným složením.

Interakce s jinými přípravky
Jestliže je přítomna jakákoliv citlivý kompozitní Brilliant Flow. Pokud nelze během nanášení a polymerizace kompozitní Brilliant Flow izolovat pracovní pole. Pacient se špatnou orální hygienou.

Pouzdro
Pouzdro Brilliant Flow je citlivé na světlo a nemělo by být přímému slunečnímu světlu ani umělému světlu. Po použití vždy uzavřete pouzdro.

Pouzdro
Pouzdro Brilliant Flow je citlivé na světlo a nemělo by být přímému slunečnímu světlu ani umělému světlu. Po použití vždy uzavřete pouzdro.

Doba použitelnosti a značení
Datum použitelnosti a sériové číslo [OR] jsou vyznačeny na obalech.

Doporučené expoziční časy:
Tloušťka vrstvy: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Doporučené expoziční časy:
Tloušťka vrstvy: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Vimistemine
Hamba ettevalmistamiseks saab kasutada sobivaid pöördeaadmel ja poleerijaid Dialech / Alpen vaitsi. Fikse vimistlemist fluorige kõsi pindu.

Brilliant Flow' kasutamine otsestes taastamistes

Hambaaugu ettevalmistus
Hambaaugu ettevalmistamisel tuleb teha kõik, et kõrvalate tehnikat, mis võiksid hambaravilised ladvesilse taastamise tehnika põhimõtet). Vähimal võimalusel tuleb kõrvalate pulpamõõtmete ja vähimate ettevalmistuste 25 μm viimistlusteemantpaak ilma servaid soovitatakse teha terawals. Ja suurendada adhesioonipinda hamba ja täiteaine vahel ning säilitada võimalusel ka ülemisi servi.

Hõõrdumisest kõrvalate
Ve shode s ISO 4049
Keskmine osakese suurus: 0,04–2,5 μm

Brilliant Flow:
Anorganiline täiteaine mahuprotsendi kogusest: 42 %
Anorganiline täiteaine massiprotsendi kogusest: 63 %

Näidustused
• Klassi V otsesed täitmised (kaotsakaes, juurenecroosion, kiilukujulised defektid)
• Esihammaste paranduseks (III, IV klass)
• Väikesed protsessid tagumises pikkrosnos
• Mõnedate restaurauadele plommid
• Komposiit- või keraamilise laminaatide paranduseks
• Sõlmede blokeerimiseks
• Komposiit- ja keraamilise tastuste adhesiivne tsementimine, kui valgus läbipääs on võimalik.
• Kaitsevärvi pealekandmine

Vastunäidustused
Kui esineb mis tahes allergiline Brilliant Flow' mõtsa komponentide suhtes. Kui ravijärjekorda ei saa Brilliant Flow'd pealekandmise ja kõvastumise ajal. Halva suuhügieeniga patsientidele.

Kõrvaltoime
Süstemaatilisi kõrvaltoimeid pole teada. On esinenud vähesid kontaktallergiaid juhte samase koostisega toodete suhtes.

Koostoimed muude ainetega
Ained, mis sisaldavad eugenooli ja/või neljakõlvi. vähesid Brilliant Flow' komponentide suhtes. Jõudmiseks peab valitsema tükkisõidusõnedel toimetajale ilma sõnastamata. Brilliant Flow'ga. Ratiooniset suulopuite ja katuindikaatorite või kloorheksidiini sisaldavate võdi esineda värvimuutusi.

Märkus
• Kõikupuude valgusega võib põhjustada enneaegset kõvastumist. Korkke süstal pärast iga kasutuskorda.
• Valgusallgumise vältimiseks tõmmake sütsi kolb tagasi.
• Parandamisel tuleb tõõdeldud pind eemaldada.

Üldteave

Esialgne ettevalmistus
Hamba puhastamine
Vajalikud ravitud hammas ja kõrvalolevad hammad, kasutades selleks harja ja profülaktilist pastat, mis ei sisalda fluori.

Vajundi valimine
Vajundi valik peab enne isoleerimist. Vajundi mõõtmiseks ideaalilt päevavõugeas, kasutades „Brilliant Flow"-i vajundijõudmed. Vajundid saavad lõpliku tooni ära tunnis jooksul pärast kõvastumist.

Hambaaugu isoleerimine (kummist süljevall)
Optimaalsete tulemuste saavutamiks on pilsen hambaaugu isoleerimiseks vajalik. Soovitatakse kasutada HYGENIC"-u/Roeko süljevalle.

Hamba ettevalmistamiseks saab kasutada sobivaid pöördeaadmel ja poleerijaid Dialech / Alpen vaitsi. Fikse vimistlemist fluorige kõsi pindu.

Brilliant Flow' kasutamine otsestes taastamistes

Hambaaugu ettevalmistus
Hambaaugu ettevalmistamisel tuleb teha kõik, et kõrvalate tehnikat, mis võiksid hambaravilised ladvesilse taastamise tehnika põhimõtet). Vähimal võimalusel tuleb kõrvalate pulpamõõtmete ja vähimate ettevalmistuste 25 μm viimistlusteemantpaak ilma servaid soovitatakse teha terawals. Ja suurendada adhesioonipinda hamba ja täiteaine vahel ning säilitada võimalusel ka ülemisi servi.

Pulbi kaitsmine
Pulbilähedaste pärkonade katmine kõvaks tahkuvaks kaitsematerjaliks hambaravilised ladvesilse taastamise ajal.

Brilliant Flow' pealekandmine
Kandke materjal ravikohta, suunates pakakplaksi tori otse otse hambale.

Brilliant Flow' pealekandmine mittetoetestes taastamistes

Ettevalmistus
Eeltöötlejate hambaaugu kontaktpindu tootja vastava kasutusjuhendi kohaselt.

Brilliant Flow' pealekandmine
Valjutage materjal pakakplaksiort otsa abil otse taastuvatsvähnidele või hambaaugudesse. Kõrvalate pärgade taastuvahend ona kohale, rakendades selleks võidi jõudus.

Liigse materjali eemaldamine
Lõvaige liigne materjal ära (nt harja või spatlilgi). Seejärel hoidke taastuvahendit jõuga ona kõrvalate pärgade suhtes ülejäänud materjal sparsil või suvaliva instrumendiga.

Polimeriseerimine
Kõrvalate kõvastamisaeg: kõvastage iga küljel 40 s.

Erakorralised meetmed
Kui toode puutub silmadesse, peseb kõvastumata materjal hõõrdumisest ära lapsatamisel. Kui ainet puutub kõlu silmadega, loputage neid põhjalikult veega (10 min) ja võtke ühendust silmaarstiga ning näidake talle seda kasutusjuhendit.

Märkus
Tarnimiseks ainult hambaravis ja laborites või nende juhtimiseks vajalikes ettevõtetes. Hoidke lastest kõrvaltõõmatus kõhus dõjõ k ülekõrvaltõõmatus.

Säilivusaeg ja märgistus
Kõõbläksaag ja number [OR] on märgitud pakendimahustele.

Säilitamine
4–23 °C / 39–73 °F. Hoidke eemal otsesest päikesevõõsest ja muudest soojusallikatest.

Säilivusaeg
Pakendi ja etiketi kõlbulikkuse aeg on ära toodud ainult ostjale.

Infektsioonikontroll
Hõõgeeni esemõgel ori Brilliant Flow'd ainult ühekordseks kasutamiseks.

Väljaandmise kuupäev
02-2018

Χρήση κατά ZH TW

Περιγραφή
Brilliant Flow σε ακτινοσκιερή ρευστή σύνθεση με νανοσωματίδια υπό τη μορφή πληρωτικού υλικού. Η σύνθεση Brilliant Flow κατάλληλη για ειδικές ενδείξεις. Η σύνθεση Brilliant Flow πολυμερίζεται με τη χρήση λυχνίας φωτοπολυμερισμού (π.χ. Coltolux" LED).

Σύνθεση
Μεθακρυλικά εστέρες
Βαριούχο γυαλί, σιλανιωμένο
Υδροφοβικό άμορφο πυριτικό οξείδιο

Τεχνικά στοιχεία
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4049
Μέγεθος σωματιδίου πληρωτικού υλικού: 0,6 μm
Εύρος μεγεθών σωματιδίων: 0,04 – 2,5 μm

Brilliant Flow:
Ογκομετρικός πληρωτικός κόκκος σε ποσοστό εκατό: 42 %
Βαρυμετρικός πληρωτικός κόκκος σε ποσοστό εκατό: 63 %

Ενδείξεις
• Κλάσης V άμεσες πληρώσεις (τραυματικές βλάβες, φθορά ριζικών τμημάτων, σφηνοειδείς βλάβες)
• Πρόσθιοι δόντες (κλάσεις III, IV)
• Μικρές πληρώσεις στα πίσω δόντια
• Πληρώσεις κοιλοτήτων
• Κατασκευές κεραμικών ή σύνθετων ενισχυμένων ινών
• Αποκατάσταση κεραμικών ή σύνθετων ενισχυμένων ινών με χρήση φωτοπολυμερισμού
• Κλείσιμο πολφικών κοιλοτήτων

Αντενδείξεις
Σε περίπτωση αλλεργίας σε οποιοδήποτε συστατικό του Brilliant Flow. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης κατά τη διάρκεια εφαρμογής και πολυμερισμού του Brilliant Flow. Ασθενείς με κακή στοματική υγιεινή.

Παρενέργειες
Δεν υπάρχουν γνωστές συστημικές παρενέργειες. Σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρθηκαν αλλεργικές αντιδράσεις σε ουσίες παρόμοιες με αυτές του Brilliant Flow.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα υλικά
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με άλλα υλικά.

Σημειώσεις
• Η φωτεινή πηγή μπορεί να προκαλέσει πρόωρο σκλήρυνσης. Κλείστε τη φιάλη μετά από κάθε χρήση.
• Κατά τη χρήση αφαιρέστε τη φιάλη αναρρόφησης.
• Μετά τη χρήση πρέπει η επιφάνεια αυτή αφαιρείται.

Γενικά

Αρχική προετοιμασία
Καθαρίστε τα δόντια και τα γειτονικά δόντια χρησιμοποιώντας βούρτσα και οδοντόπαστα χωρίς φθόριο.

Επιλογή χρώματος
Επιλέξτε χρώμα (ανάλογα με τη μορφή πληρωτικού υλικού). Χρησιμοποιήστε τα χρώματα Brilliant Flow σύμφωνα με τη μορφή πληρωτικού υλικού.

Τοποθέτηση υλικού
Τοποθετήστε τη φιάλη αναρρόφησης κάθετα στο δόντι. Χρησιμοποιήστε τα χρώματα Brilliant Flow σύμφωνα με τη μορφή πληρωτικού υλικού.

Πολυμερισμός
Πολυμερίστε κάθε πλευρά για 40 δευτερόλεπτα.

Μέτρα πρόληψης
Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε τη στοματική κοιλότητα με πολύ νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε τη στοματική κοιλότητα με πολύ νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε τη στοματική κοιλότητα με πολύ νερό.

Γενικά

Αρχική προετοιμασία
Καθαρίστε τα δόντια και τα γειτονικά δόντια χρησιμοποιώντας βούρτσα και οδοντόπαστα χωρίς φθόριο.

Επιλογή χρώματος
Επιλέξτε χρώμα (ανάλογα με τη μορφή πληρωτικού υλικού). Χρησιμοποιήστε τα χρώματα Brilliant Flow σύμφωνα με τη μορφή πληρωτικού υλικού.

Τοποθέτηση υλικού
Τοποθετήστε τη φιάλη αναρρόφησης κάθετα στο δόντι. Χρησιμοποιήστε τα χρώματα Brilliant Flow σύμφωνα με τη μορφή πληρωτικού υλικού.

Πολυμερισμός
Πολυμερίστε κάθε πλευρά για 40 δευτερόλεπτα.

Μέτρα πρόληψης
Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε τη στοματική κοιλότητα με πολύ νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε τη στοματική κοιλότητα με πολύ νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε τη στοματική κοιλότητα με πολύ νερό.

Ημερομηνία έκδοσης
02-2018

Instrukcja użytkowania PL

Opis
Brilliant Flow jest rentgenokontrastowym zatekającym kompozytem nanoplnym o specjalnej indikacji. Kompozytem Brilliant Flow w gabinecie utwardza się na miejscu. Kompozytem Brilliant Flow można utwardzać dostępnymi światłami polimeryzacyjnymi (np. Coltolux" LED).

Skład
Metakrylany
Barowe szkło, silanizowane
Hydrofobowy bezwodny amorficzny dwutlenek krzemu

Dane techniczne
Zgodnie z normą ISO 4049
Średnia wielkość cząstek wypełniacza: 0,6 μm
Zakres wielkości cząstek: 0,04–2,5 μm

Brilliant Flow:
Objętościowa ilość nieorganicznego wypełniacza w procentach: 42 %
Masowa ilość nieorganicznego wypełniacza w procentach: 63 %

Wskazania
• Bezpośrednie ubytki klasy V (ubytki korzeniowe, erozja korzeni, ubytki klinowe)
• Zęby przednie (klasa III, IV)
• Małe ubytki w zębach bocznych
• Wypełnienia ubytków
• Konstrukcje ceramiczne lub kompozytowe wzmacniane włóknami
• Utwardzanie kompozytowe lub ceramiczne
• Zamknięcie otwartych komór miąższowych

Przeciwwskazania
Jeśli istnieje jakaś alergia na jakiekolwiek składniki Brilliant Flow. Jeśli nie można zastosować izolacji pola pracy i polimeryzacji Brilliant Flow. Pacjenci z złą higieną jamy ustnej.

Działania niepożądane
Nie zostały zgłoszone żadne systemowe działania niepożądane. Zgłaszano pojedyncze przypadki alergii kontaktowej na produkty o podobnej strukturze.

Interakcje z innymi produktami
Jeśli nie można zastosować izolacji pola pracy i polimeryzacji Brilliant Flow. Pacjenci z złą higieną jamy ustnej.

Pojemnik
Pojemnik Brilliant Flow jest wrażliwy na światło i nie powinien być narażony na bezpośrednie światło słoneczne ani sztuczne światło. Po użyciu zawsze zamykać pojemnik.

Pojemnik
Pojemnik Brilliant Flow jest wrażliwy na światło i nie powinien być narażony na bezpośrednie światło słoneczne ani sztuczne światło. Po użyciu zawsze zamykać pojemnik.

Data ważności i oznaczenie
Na opakowaniu i na etykietce jest podana data ważności.

Zalecane czasy naświetlania:
Grubość warstwy: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Zalecane czasy naświetlania:
Grubość warstwy: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Środki zapobiegawcze
Zapobieganie kontaktowi z oczami. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy przepłukać oczy wodą (10 min) i skonsultować się z okulistą. Pokazać okulistom instrukcję.

Uwagi
Stosować tylko w gabinetach stomatologicznych i w laboratoriach dentystycznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po upływie daty ważności nie używać.

Data ważności
Na opakowaniu i na etykietce jest podana data ważności.

Infekcja kontrolna
Jednorazowego użytku.

Data wydania
02-2018

Instrucțiuni de utilizare RO

Descriere
Brilliant Flow este o rășină compozită fluidă, cu opacitate la razele X, cu nanoumplutură, pentru indicații speciale. Brilliant Flow se fotopolimerizează la lumina unei lămpi de fotopolimerizare (de exemplu, „Coltolux" LED).

Compoziție
Esteri de metacrilat
Sticla de bariu, silanizată
Dioxid de siliciu amorf, hidrofob

Date tehnice
Conform standardului ISO 4049
Dimensiunea medie a particulelor de umplutură: 0,6 μm
Interval dimensiuni particule: 0,04–2,5 μm

Brilliant Flow:
Conținut de umplutură anorganică în procente de volum: 42 %
Conținut de umplutură anorganică în procente de masă: 63 %

Indicații
• Umplerile directe de clasa V (leziuni cervicale, eroziune gingivală, defecte în formă de pană)
• Dinții frontali (clasa III, IV)
• Mici umplerile din dinții laterali
• Umplerile cavităților
• Construcțiile ceramice sau compozite cu fibre
• Polimerizarea compozitului sau a ceramicii
• Sigilarea cavităților pulpare

Contraindicații
Dacă este prezentă o sensibilitate la orice componentă a Brilliant Flow. Dacă nu este posibilă izolarea câmpului de lucru și polimerizarea Brilliant Flow. Igienă orală slabă a pacientului.

Reacții adverse
Nu au fost semnalate reacții adverse sistemice. Au fost raportate câteva reacții alergice de contact la produse cu o compoziție similară cu cea a produsului Brilliant Flow.

Interacțiuni cu alte materiale
Dacă nu este posibilă izolarea câmpului de lucru și polimerizarea Brilliant Flow. Pacienți cu igienă orală slabă.

Recipient
Recipientul Brilliant Flow este sensibil la lumină și nu trebuie expus la lumina directă a soarelui sau la lumina artificială. Închideți recipientul după utilizare.

Recipient
Recipientul Brilliant Flow este sensibil la lumină și nu trebuie expus la lumina directă a soarelui sau la lumina artificială. Închideți recipientul după utilizare.

Data de expirare și marcaj
Pe ambalaj și pe etichetă este menționată data de expirare.

Timpi de expunere recomandați:
Grosime strat: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Timpi de expunere recomandați:
Grosime strat: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Măsuri de prevenire
Evitați contactul cu ochii. Dacă materialul ajunge în ochi, clătiți ochii cu apă (10 min) și consultați-vă cu medicul oftalmolog. Arătați medicului oftalmolog instrucțiunile de folosire.

Note
Numai pentru cabinete stomatologice și laboratoare stomatologice. A se păstra la o distanță de siguranță de copii. Nu folosiți produsul după data de expirare.

Data de expirare
Pe ambalaj și pe etichetă este menționată data de expirare.

Infecție nosocomială
Pentru o singură utilizare.

Data publicării
02-2018

Bruksanvisning SE

Beskrivning
Brilliant Flow är ett röntgenkontrastfritt, högviskositetsmedel, vattenbaserat, icke-hårdnande kompositmaterial med nanofyllmedel för indikationen „Brilliant Flow" härdas av en fotopolymerisationslampa (t.ex. „Coltolux" LED).

Sammansättning
Metakrylatestrar
Bariumglas, silanisering
Hydrofobt amorft kiseldioxid

Tekniska data
Enligt ISO 4049
Genomsnittlig partikelstorlek: 0,6 μm
Partikelstorleksintervall: 0,04–2,5 μm

Brilliant Flow:
Volymprocent av oorganisk fyllmedel: 42 %
Viktprocent av oorganisk fyllmedel: 63 %

Indikationer
• Direkt V-klass-fyllningar (kariesskador, rotexposition, kilformsdefekter)
• Tandkronor (klass III, IV)
• Mindre fyllningar i bakre tänder
• Fyllningar av kaviteter
• Förstärkning av kompositfasader eller keramiska fasader
• Polymerisation av kompositer eller keramik
• Förslutning av pulpakammare

Kontraindikationer
Om det finns en allergi mot någon av Brilliant Flow-komponenterna. Om det inte är möjligt att isolera arbetsområdet och polymerisera Brilliant Flow. Patienter med dålig munhygien.

Biverkningar
Inga systemiska biverkningar är kända. Det har rapporterats om enstaka fall av kontaktallergier som är av samma slag som produkterna som innehåller Brilliant Flow.

Interaktioner med andra produkter
Om det inte är möjligt att isolera arbetsområdet och polymerisera Brilliant Flow. Patienter med dålig munhygien.

Förpackning
Förpackningen med Brilliant Flow är känslig för ljus och ska förvaras i det ljusskyddande locket. Det ska inte utsättas för direkt solljus eller konstgjort ljus. Det ska alltid stängas efter användning.

Förpackning
Förpackningen med Brilliant Flow är känslig för ljus och ska förvaras i det ljusskyddande locket. Det ska inte utsättas för direkt solljus eller konstgjort ljus. Det ska alltid stängas efter användning.

Utgångsdatum och märkning
Utgångsdatum och serienummer finns angivna på förpackningen och etiketten.

Rekommenderade exponeringstider:
Skiktjocklek: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Rekommenderade exponeringstider:
Skiktjocklek: 2 mm

	> 500 mW/cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M3	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Super Yellow	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

Utgivningsdatum
02-2018

Kullanma talimatı TR

Tanım
Brilliant Flow özel endikasyonlar için kullanılan nano dolduruculu, radyopak bir akışkan kompozittir. Brilliant Flow diş kavitesinde veya bir model üzerinde mevcut bütün ışık cihazları (örn. Coltolux" LED) ile sertleştirilebilir.

Bileşimi
Metakrilatlar
Baryum camı, silanize
Amorf silika, hidrofobik

Teknik veriler
ISO 4049'a uygundur
Ortalama dolduracı parçacık büyüklüğü: 0,6 μm
Partikül büyüklük aralığı: 0,04–2,5 μm

Brilliant Flow
Hacimce toplam inorganik dolduracı yüzdesi: %42
Ağırlıkça toplam inorganik dolduracı yüzdesi: %63

Endikasyonlar
• Sınıf V direkt dolgular (servikal çürükler, kök erozyonu, kama defektleri)
• Anterior dişlerin onarımı (sınıf III, IV)
• Posterior bölgedeki küçük dolgular
• Minimal kavitelerin dolgusu
• Kompozit ve seramik veneerlerin onarımı
• Undercut'ların bloklanması
• Işık geçirgenliğinin mümkün olduğu durumlarda kompozit ve seramik restorasyonların adezif simantasyonu.
• Kompozit veya seramik restorasyonlar

Kontrendikasyonlar
Brilliant Flow'un bileşenlerinden herhangi birine karşı alerji mevcutsa. Brilliant Flow'un uygulanması ve sertleştirilmesi sırasında uygulama alanının izole edilememesi durumunda. Ağız hijyeni kötü olan hastalarda.

Yan etkiler
Bilinen sistemik yan etkisi yoktur. İzole vakalarda benzer bileşime sahip ürünlerde temas alerjisi bildirilmiştir.

Başka maddelerle etkileşim
Dişsiz ve/veya karanlık yağlı içeren maddeler Brilliant Flow'un polimerizasyonunu etkileyebilir. Bu nedenle çinko oksit öjenol simanları Brilliant Flow ile birlikte kullanılmamalıdır. Kationik yapıdaki ağız çalkalayıcı sular, pak göstergeler veya klorheksidin kullanırken renk boozulmanı oluşabilir.

Pulpanın Korunması
Sert tekniği kullanılarak pulpaya yakın alanlarda

Hidrofobik amorf dioksit ilavesiyle kremsi

**Tekn